



ESMALTE AL AGUA SATINADO REWOR PINTAMAX 9663 - COLOR Y TINTOMETRIA



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

TIPO

Esmalte al Agua Satinado Revor Pintamax es una pintura de acabado satinado, es decir más brillante que una pintura de acabado mate. Poseedor de una alta capacidad de difundir vapores de agua, excelente resistencia, rápido secado, bajo olor.

- Fácil de aplicar y gran poder de transferencia hacia el sustrato, otorgando un buen acabado.
- Su alta resistencia a las manchas y al frote permite poder limpiar fácilmente.
- Su fórmula protege contra los hongos, ayudando a mantener la pintura por más tiempo.

USOS RECOMENDADOS

Adecuado para dormitorios, living, cocinas y fachadas.

Pintado de hormigón, estucos, ladrillo, empastes, yeso y fibrocemento.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Color	: Según cartilla de colores empacados y colores por sistema tintométrico (tonos pasteles, medios e intensos)
Terminación	: Satinada (cascara de huevo)
Peso específico (kg/l)	: 1,38 ± 0,04 (Blanco)
Viscosidad (UK)	: 96 - 104
Rendimiento Teórico	: 35 - 40 m ² /gln en una mano

Tiempo de Secado (a 25° C y 60% HR)

Tacto	Duro	Repintado Mínimo
1 - 2 hrs	6 - 7 hrs	3 hrs

El espesor de película, ventilación, humedad, dilución y otros factores pueden influir en los tiempos de secado.

Estabilidad de Envasado : 24 meses en envase sellado y almacenado en lugar fresco y seco, protegido de la intemperie, humedad y sol directo.

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

La superficie debe estar libre de polvo, grasas, aceites u otros contaminantes. Sobre superficies pintadas se debe eliminar pintura suelta o descascarada. Sobre pinturas antiguas con terminación brillante, lijar suavemente para mejorar la adherencia.

Sobre superficies tratadas con pasta muro, enlucidos cementicios y otros, se debe sellar e imprimir previamente con Sellador Acrílico incoloro.

CONDICIONES DE APLICACIÓN

Se recomienda pintar cuando la temperatura ambiente sea mayor o igual a 5°C y la humedad relativa del aire sea inferior a 80%. No pintar en días con lluvia, niebla o llovizna. La superficie debe ser protegida al menos durante los primeros 7 días del contacto con agua en forma directa, esto permite una adecuada estructuración de película.

No pintar sobre superficies calientes, evitar pintar con temperatura ambiente superior a los 35°C. Para cubrir colores intensos, es necesario neutralizar el tono previamente con Látex Total Cobertura Revor Pintamax blanco o gris crudo, luego aplicar Esmalte al Agua Satinado Revor Pintamax.

NÚMERO DE MANOS RECOMENDADAS


2 manos (dependiendo del tipo de superficie y del color de fondo a cubrir).

DILUYENTE

No requiere dilución, Si se diluye usar agua con un máximo según indicaciones.

DILUCIÓN

 Brocha o rodillo 0,2 litro/gln.

 Pistola: 0,6 - 0,8 litro/gln.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Pintar en ambientes ventilados. Evitar el contacto con la piel. Consultar Hoja de Seguridad.

R-0DEDE-003

Revisión: MNM-01

Fecha de emisión: 09.11.2020.

Limitación de responsabilidad: Las sugerencias o recomendaciones que se relacionan con el uso de los productos elaborados por PINTURAS TRICOLOR S.A., que figuren en su literatura o tengan su origen en una respuesta específica, se han elaborado de buena fe y de acuerdo a sus conocimientos técnicos actualmente vigente. PINTURAS TRICOLOR S.A., garantiza la calidad permanente de sus productos según sus especificaciones técnicas, pero no puede garantizar su aptitud o propiedades para un uso determinado del producto, ya que ello es responsabilidad del comprador, quien debe verificar su idoneidad para cada caso específico. El resultado final del uso de sus productos depende de su correcta aplicación según lo determinan las reglas del arte. Los datos contenidos en este envase están sujetos a cambios sin que ello altere las características del producto contenido en él.