

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

PASTA MURO REVORTEX PARA EXTERIOR es un empaste preparado, formulado en base a una resina vinil-acrílica emulsionada en agua, espesantes poliméricos, agentes plastificantes y pigmentos extendedores inertes.

USOS RECOMENDADOS

Su uso está especialmente indicado para enlucir, restaurar, recorrer y/o nivelar superficies en exteriores, ambientes de alta humedad y superficies que van a ser terminadas con pinturas de alta resistencia química o física, En especial hospitales, lavanderías, baños y cocinas, y atmósferas agresivas, se puede emplear en estucos, hormigón, fibrocemento, yeso, planchas de yeso cartón, madera prensada y/o aglomerada, planchas de poliestireno expandido, empastes antiguos y superficies ya pintadas, los estucos y hormigones nuevos, una vez bien fraguados (28 días), deben ser neutralizados con una solución de ácido muriático al 20% en agua posteriormente limpiar con una brocha seca y limpia.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Colores: Se fabrica en color natural

Envase disponibles: 23 Kg. a pedido.

Peso específico (Kg/L): 1,898 ± 0,04

Rendimiento Aproximado: El rendimiento teórico es de 1,9 kg. por m² y por milímetro. En el enlucido de un estuco allanado a grano perdido da 2 a 3 m² por kilogramo.

Tiempo de Secado (a 25°C y 60% HR): En el caso de terminaciones con latex es conveniente darle un tiempo de secado de 24 horas, pero en el caso de terminaciones con pinturas alquídicas, caucho clorado, vinílicas y epóxicas, entre otras, es necesario darle un secamiento no inferior a 48 horas. La pasta seca normalmente en forma superficial entre 6 y 8 horas dependiendo del espeso de la capa aplicada y las condiciones ambientales. En obturación de huecos mayores puede extenderse hasta 24 horas.

Diluyente: Agua para lavar herramientas y utensilios.

Dilución: El producto se entrega listo para su aplicación, pero si se desea diluir un poco, se debe hacer con agua.

ESTABILIDAD DEL ENVASADO

12 meses en envase sellado y almacenado en lugar seco protegido de la intemperie (protegerse del sol directo y del congelamiento).

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

Preparación de superficies

Para enlucir se debe aplicar de 2 a 3 manos con llana, según estado de la superficie, lijando entre mano y mano con una lija fina. Para obturar grietas y hoyos se deben hacer aplicaciones sucesivas con espátula hasta rellenar completamente las oquedades y nivelar la superficie. En el caso de grietas o imperfecciones muy profundas conviene aplicar la pasta mezclada con PASTA PARA JUNTURAS, con 1/3 de arena fina.

Condiciones de preparación

Se recomienda aplicar cuando la temperatura ambiente sea mayor o igual a 5 °C y la humedad relativa del aire sea inferior a 80% No pintar en días con lluvia, niebla o llovizna.

Instrumentos de Aplicación

Se aplica mediante el uso de llana y/o espátula.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Pintar en ambientes ventilados. Evitar el contacto con la piel Para mayor información consultar Hoja de Datos de Seguridad.

R-OEDE-011

Revisión: EV-01

Fecha de emisión: 24.05.2024

Limitación de responsabilidad: Las sugerencias o recomendaciones que se relacionan con el uso de los productos elaborados por PINTURAS TRICOLOR S.A., que figuren en su literatura o tengan su origen en una respuesta específica, se han elaborado de buena fe y de acuerdo a sus conocimientos técnicos actualmente vigente. PINTURAS TRICOLOR S.A., garantiza la calidad permanente de sus productos según sus especificaciones técnicas, pero no puede garantizar su aptitud o propiedades para un uso determinado del producto, ya que ello es responsabilidad del comprador, quién debe verificar su idoneidad para cada caso específico. El resultado final del uso de sus productos depende de su correcta aplicación según lo determinan las reglas del arte. Los datos contenidos en este envase están sujetos a cambios sin que ello altere las características del producto contenido en él.